



Technický list TL 09.S-T8DEU Těsnicí pás

Výrobek:

Trvale pružný pás, na bázi speciální polyesterové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou termoplastickým PVC nástřikem odolným proti stárnutí. Po aplikaci vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách.

Vlastnosti:

- Vysoká pružnost;
- Vysoká odolnost vůči chemickým látkám;
- Odolný solím, ředěným kyselinám i zásadám;

Balení:

- 120 mm x 5 m

Barva:

- Šedá

Použití:

Trvale pružné těsnění rohových a stykových spár v kombinaci s nátěrem Tekutá hydroizolace 2K, Tekutá lepenka S-T8, Jednosložková hydroizolace KOUPELNA;

Pružné těsnění trvale vlhkých prostředí jako koupelny, sprchy, prádelny apod.;

Technické údaje			
Základ	-	Modifikovaná polyesterová síťka Povrchová úprava – termoplastický PVC elastomer, odolný proti stárnutí - bez změkčovadel DOP	
Tloušťka	mm	0,5	
Hmotnost pásu	g/mb	31,4	
Tepelná odolnost	°C	-5 / +60	
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Pevnost při přetržení – podélná	N / 15mm	80	
Pevnost při přetržení – příčná	N / 15mm	48	
Protažení do přetržení – podél.	%	31	
Protažení do přetržení – příčně	%	154	
Síla při 25% protažení – příčně	N/mm	0,50	
Síla při 50% protažení – příčně	N/mm	0,85	
Odolnost proti tlakové vodě	MPa	> 0,15 (1,5 barů)	
Tlak do protržení	MPa	0,35 (3,5 barů)	
UV odolnost	min.	500h	
Odolnost chemickým látkám		po 7 dnech	
Kyselina chlorovodíková 3%		bez porušení	
Kyselina sírová 35%		bez porušení	
Kyselina citronová 100g/l		bez porušení	
Kyselina mléčná 5%		oslabena	
Hydroxid draselný 3% / 20%		oslabena	
Chlornan sodný 0,3 g / l		bez porušení	
Slaná voda 20 g/l		bez porušení	
Skladovatelnost	měsíce	24	

Pokyny:

Těsnicí pás vkládáme do první vrstvy zvoleného hydroizolačního nátěru. Následně překryjeme okraje těsnicího pásu opět hydroizolačním nátěrem pomocí štětky nebo válečku. Po vytvrzení první vrstvy nanášíme druhou vrstvu v celé ploše včetně krajů stykového Těsnicího pásu.

Upozornění:

Hydroizolační nátěr nutno chránit před rychlým vyschnutím a slunečním zářem. Používat výhradně do interiéru, kde teplota neklesá pod -5°C. Nepoužívat do bazénů a všude tam, kde tlak vody může přesáhnout 0,15MPa.

Čištění:

Materiál: ihned vodou, technický benzín

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost:

Viz «Bezpečnostní list 09.S-T8DEU

Aktualizace:

Aktualizováno dne: 17. 07. 2017

Vyhotoveno dne: 17. 07. 2017.

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.