



## Technický list TL 03.06DEU ACRYL EXTERIEUR

### Výrobek:

Jednosložkový těsnicí spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj, odolný povětrnostním vlivům.

### Vlastnosti:

- Mrazuvzdorný s antikorozi ochranou
- Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům
- Snadná aplikace, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami
- Vysoká přilnavost na různé stavební mat., v kombinaci savý – nesavý; (beton, zdivo, dřevo, eloxovaný hliník, uPVC, apod.)

### Použití:

Pro interiéry a exteriéry

Tmelení stavebních spár mezi rámy oken, dveří a zdívek

Podtmelování parapetů, napojovací spáry mezi stěnou a stropem

Drobné opravy spár panelových domů, prasklin v betonu, zdivu a omítce

### Balení:

- Kartuše 310 ml

### Barva:

- Bílá
- Šedá

### Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,57	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	500	při síle 3 mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytv. povrch. slupky	min.	≈ 10	při 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnost přetírat	-	ano	
Dilatační schopnost	%	± 12,5	
Stékavost	mm	<2	dle ISO 7390
Tažnost	%	320	dle DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	0,10 (N/mm <sup>2</sup> )	dle DIN 53 504
Pevnost v tahu	MPa	0,10 (N/mm <sup>2</sup> )	dle DIN 53 504
Tvrdost dle Shore A (3 s)	°	10 ± 3	dle DIN 53 505
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	

**Specifikace dle příslušné normy:**

EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P

**Podklad:**

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

**Omezení:**

Mimo jiné není vhodné pro dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflon.

**Ošetření (příprava) podkladu:**

Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:3.

**Pokyny:**

Při použití v exteriérech nutno zamezit min. 2 hod. po aplikaci styku s vodou (déšť).

**Čištění:**

Materiál: ihned technickým benzínem.

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost:**

Viz «Bezpečnostní list 03.06DEU».

**Skladovatelnost:**

V suchu a neotevřeném obalu 24 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C.

**Aktualizace:**

Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 15.06.2017

The logo for DISTYK, featuring the word "DISTYK" in a bold, yellow, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. Below the text is a thick yellow horizontal line that tapers at both ends, resembling a stylized underline or a bridge. The entire logo is set against a dark grey, shield-like background.

# DISTYK<sup>®</sup>

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*