



Technický list TL 03.06DEU ACRYL PROFI

Výrobek:

Jednosložkový těsnicí spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti:

- Bez rozpouštědel;
- Antikorozní – vhodný na ocel, pozinkovaný. plech apod.
- Vysoká přilnavost na dřevo, sádrokarton, zdivo, beton apod.
- Velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami

Použití:

Pro interiéry; opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu
Tmelení spár sádrokartonových konstrukcí, mezi rámy oken, dveří a zdívem
Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdívem
Podtmelování a těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů

Balení:

- Kartuše 310 ml

Barva:

- Bílá
- Šedá
- Hnědá
- Černá

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,71	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	800	při síle 3 mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytv. povrch. slupky	min.	≈ 7	při 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnost přetírat	-	ano	
Dilatační schopnost	%	± 12,5	
Stékavost	mm	<2	dle ISO 7390
Tažnost	%	240	dle DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	0,4 (N/mm ²)	dle DIN 53 504
Pevnost v tahu	MPa	0,4 (N/mm ²)	dle DIN 53 504
Tvrdość dle Shore A (3 s)	°	30 ± 3	dle DIN 53 505
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	

Specifikace dle příslušné normy:

EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P

Podklad:

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Omezení:

Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená vlhkem a vodou, pro použití na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflon. Nepoužívat v uzavřených konstrukcích.

Ošetření (příprava) podkladu:

Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:3.

Upozornění:

Při brzkém přetření malířskými nátěry může dojít k popraskání malby v místě tmelové vrstvy. Proto dbát na důkladné proschnutí tmelu.

Čištění:

Materiál: ihned technickým benzínem.

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost:

Viz «Bezpečnostní list 03.06DEU».

Skladovatelnost:

V suchu a neotevřeném obalu 24 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizace:

Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 15.06.2017

The logo for DISTYK, featuring the word "DISTYK" in a bold, yellow, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right. Below the text is a yellow horizontal line that tapers at both ends, resembling a stylized underline or a bridge. The entire logo is set against a dark grey, shield-like background.

DISTYK[®]

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.