



Balení:

- Kartuše 310 ml

Barva:

- Bílá

Technický list TL 03.19DEU ACRYL UNIVERSAL

Výrobek:

Jednosložkový těsnicí spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti:

- Bez rozpouštědel;
- Antikorozní – vhodný na ocel, pozinkovaný. plech apod.
- Vysoká přilnavost na dřevo, sádrokarton, zdivo, beton apod.
- Velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami

Použití:

Pro interiéry; opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu
Tmelení spár sádrokartonových konstrukcí, mezi rámy oken, dveří a zdívem
Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdívem
Podtmelování a těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,56	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	2200	při síle 3 mm a tlaku 4 bar
Doba vytv. povrch. slupky	min.	≈ 7	při 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnost přetírat	-	ano	
Stékavost	mm	<2	dle ISO 7390
Tvrdost dle Shore A (3 s)	°	50 ± 3	dle DIN 53 505
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	

Podklad:

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Omezení:

Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená vlhkem a vodou, pro použití na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflon.

Ošetření (příprava) podkladu:

Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:3.

Upozornění:

Při brzkém přetření malířskými nátěry může dojít k popraskání malby v místě tmelové vrstvy. Proto dbát na důkladné proschnutí tmelu.

Čištění:

Materiál: ihned technickým benzínem.

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost:

Viz «Bezpečnostní list 03.19DEU».

Skladovatelnost:

V suchu a neotevřeném obalu 24 měsíců od data výroby, při teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizace:

Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 15.06.2017

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto

The logo for DISTYK, featuring the word "DISTYK" in a bold, yellow, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. Below the text is a thick yellow horizontal line that tapers at both ends, resembling a stylized underline or a bridge. The entire logo is set against a dark grey, shield-like background with a pointed bottom.

DISTYK®

firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.